



مابيفاست CF/L

إضافة خالية من الكلورايد لتسريع تصلب الخلطات الإسمنتية

مابيفاست
CF/L

مجالات الإستعمال

سائل خال من الكلورايد يضاف الى الخلطات الإسمنتية (بما فيها الخرسانة) لتسريع تصلبها وحمايتها من الضرر الناتج عن الجليد. يستعمل حتى ١٠ درجات مئوية تحت الصفر.

طريقة الإستعمال

- يضاف مابيفاست CF/L الى الإسمنت وكافة المكونات الأخرى (حصى، رمل، ماء...) ويخلط لبضعة دقائق حتى الحصول على خليط متجانس تماماً.
- إن إضافة مابيفاست CF/L الى خليط الخرسانة لا يغني عن إتخاذ الاحتياطات المعتادة لتحضير الخرسانة في أحوال جوية باردة، مثل:
 - تسخين مكونات الخليط (إسمنت، حصى ورمل) بضع درجات فوق الصفر.
 - إستعمال إسمنت مخزن في درجة حرارة لا تقل عن ٥ درجات مئوية.
 - القيام بعملية الصب في الصباح إذا أمكن، للاستفادة من إرتفاع الحرارة المتوقع خلال النهار.
 - عدم القيام بعملية الصب إذا كان من المتوقع انخفاض درجة الحرارة في الساعات التالية إلى أقل من ١٠ درجات مئوية تحت الصفر.
 - عدم إستعمال إسمنت يجمد ببطء.
 - إستعمال أدنى نسبة ماء/إسمنت ممكنة.
 - حماية الصبة (خاصة إذا كانت رقيقة) بواسطة ورق أو خيش.

ملاحظة

- يجب عدم إضافة مابيفاست CF/L الى ماء الخلط.

الإستهلاك: ٠,٥ - ٢ كغ / ٥٠ كغ إسمنت، حسب حرارة الجو والقوة الميكانيكية المطلوبة.

التخزين: ١٢ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
من المهم عدم زيادة كمية مابيفاست CF/L المضافة الى الخلطة الإسمنتية، عن النسب المذكورة أعلاه.
لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.