

سييفلكس 6000

طلاء زفتي يحتوي على مذيب، مطاط (يحتوي على ريزين)، للحماية والعزل المائي

مجالات الإستعمال

يستخدم للحماية ومنع تسرب الماء في أماكن غير معرضة للشمس: أساسات وحيطان دعم، مطابخ وحمامات، شرفات (تحت طبقة الإنهاء)، أحواض زرع... مقاوم لمكونات التربة والأملاح. مثالي للإستعمال كطبقة حاجزة للبخار على الواجهات تحت البلاط المثبت ميكانيكياً. سييفلكس 6000 مطاط جداً (أكثر من ١٥٠٠٪) ويتمتع بقوة لصق ممتازة. هو مقاوم للحرارة (لغاية ٥٠ درجة مئوية) ويبقى مرناً في درجات حرارة مختلفة. يمكن إستعماله على مساحات متنوعة.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة (خالية من أية نتوءات، مواد غير ملتصقة جيداً، فراغات، أماكن تبييض...)، نظيفة (خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، العفن...) وناشفة.
- يجب توفير 'كعكات' في الزوايا.
- يجب معالجة الشقوق السطحية وغير الإنشائية بطبقة من سييفلكس 6000 لا تقل سماكتها عن ١,٥ ملم، وتمتد ٧٥ ملم على كل من جانبي الشق. تترك الأماكن المعالجة لتتشف حتى اليوم التالي قبل مد المادة على كامل المساحة.
- يمد سييفلكس 6000 بواسطة فرشاة للحصول على طبقة متواصلة.
- يجب مد سييفلكس 6000 على وجهين، مع الإنتباه الى مد الوجه الثاني بإتجاه ٩٠ درجة بالنسبة للوجه الأول، وذلك بعد أن ينشف.
- يصبح سييفلكس 6000 ناشفاً بعد حوالي ٢٤ ساعة من مده (في حرارة معتدلة).
- يجب حماية طبقة سييفلكس 6000 أثناء الردم وغيره من أعمال البناء اللاحقة. يمكن إصلاح أي ضرر بإعادة مد طلاء على البقعة المتضررة.
- يجب عدم إستعمال سييفلكس 6000 إذا كانت الحرارة أقل من ٥ درجات مئوية أو إذا كان من المتوقع حدوث مطر خلال الساعات التالية.
- يجب الإنتظار ٢-٣ أيام قبل غمر المساحة بالماء (في حال القيام بإختبار مقاومة المساحة لتسرب الماء).

الإستهلاك: ١ - ٢ لتر / م^٢ (حسب المساحة).

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهواة جيداً بعيداً عن أي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.