



نظام تصليب وتلوين للخرسانة المطبّعة

نظام للخرسانة المطبّعة مكون من بودرة تصليب وبودرة مانعة للإلتصاق

مجالات الإستعمال

يستعمل خصيصا لصبّات الخرسانة المطبّعة، في المنازل أو الأماكن العامة (مرائب، حدائق، مراكز تسوق...). يعطي الخرسانة مقاومة ميكانيكية عالية.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون صبة الخرسانة طرية (لكن خالية من الرغوة على سطحها) وممهدة.
- ترش بودرة ديكوكوارتز (المصلّدة، لتصليب الخرسانة) باللون المطلوب بواسطة اليد من ارتفاع متوسط (لتفادي تبعثر البودرة في الهواء) لتغطي سطح الخرسانة ولكن من دون إحداث كتل من البودرة على سطح الخرسانة (الإستهلاك التقريبي: ٣ - ٥ كغ / م^٢).
- بعد رشها تبدأ البودرة فوراً بإمتصاص الرطوبة من صبة الخرسانة، مما يجعل لونها أداكن. تترك بودرة ديكوكوارتز لفترة ٧ - ١٠ دقائق، لتترطب بشكل جيد.
- تمرر لوحة صقل خشبية على سطح الصبة لمساعدة ديكوكوارتز على التغلغل فيها.
- قبل أن تصلب المساحة (تكون لا تزال مرنة)، ترش بودرة ديكوستامب (المانعة للإلتصاق) باللون المطلوب على وجهها. ترش ديكوستامب بواسطة فرشاة عريضة (تغمّس في الوعاء) لتفادي وضع كميات كبيرة منها على الخرسانة. تستعمل الفرشاة أيضا لمد ديكوستامب على قوالب الطبع (الإستهلاك التقريبي: ١,٠ - ٢,٠ كغ / م^٢).
- تطبع الخرسانة فوراً بعد رش ديكوستامب وتترك لتتشف حوالي ٨ ساعات قبل مد طبقة الحماية الشفافة ميتلكريل (اللامعة أو الغير لامعة) عليها.
- تمد مادة الحماية الشفافة بواسطة رول، فرشاة أو البخ على وجهين (بمعدّل ١٠٠ غ / م^٢ / وجه).
- تصبح الخرسانة جاهزة لحركة مرور خفيفة بعد حوالي ٧ أيام وجاهزة للإستعمال الكامل بعد حوالي ٢٨ يوم.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب أيضا عدم تنشق الغبار المنبعث من البودرة.
لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.