



إيكوبريم T بلاس

أساس أكريليك مائي، خالٍ من أي مذيّب

إيكوبريم T
بلاس

مجالات الإستعمال

يستعمل في الداخل لتحسين إلتصاق مواد التسوية على كافة المساحات، القابلة والغير قابلة للإمتصاص. يستخدم لتحضير الأرضيات الخرسانية واللياسة الإسمنتية المتراسة والمالسة جداً، قبل مدّ مواد التسوية. يستخدم أيضاً لتحضير مساحات الجفصين، الأنهدريت، الخشب، السيراميك، الحجر الطبيعي (والمساحات التي عليها آثار مواد لصق أو ملمس قديمة) قبل مدّ مواد لاصقة إسمنتية أو مواد ملمس. يستعمل أيضاً بين طبقتين من مواد التسوية. هو غير قابل للإشتعال وغير ضار للصحة.

طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة نظيفة (خالية من أية أوساخ، غبار، صدأ، شمع أو زيوت، دهان، آثار جفصين، مواد غير ملتصقة جيداً...) وناشفة تماماً.
- يجب ان تكون المساحة سليمة وخالية من الشقوق.
- يجب ان تكون الأرضيات غير الملتصقة (كالتّي تصب على التراب مباشرة، أو على طبقة عزل) مزودة بطبقة مانعة لتسرب الرطوبة (نيلون سميك).
- يمدّ إيكوبريم T بلاس بواسطة الفرشاة أو الرولو. يستعمل من دون تخفيف (أو مخفف بالماء بنسبة ١:١) على السيراميك، الحجر الطبيعي، الخشب، والمساحات التي عليها آثار مواد لصق. يخفف بالماء بنسبة تصل الى ٢:١ للإستعمال على مساحات الأنهدريت أو الجفصين، وبنسبة تصل الى ٤:١ للإستعمال على المساحات الإسمنتية.
- في حال مدّ إيكوبريم T بلاس على سيراميك أو جفصين، ينتظر لينشف (٣٠ الى ٦٠ دقيقة) قبل مدّ مواد الملمس أو المواد اللاصقة عليه. في حال مدّ إيكوبريم T بلاس على خرسانة، تمّدّ مواد الملمس أو المواد اللاصقة مباشرة بعده. في جميع الأحوال، يجب عدم الإنتظار أكثر من ٢٤ ساعة قبل مدّ مواد الملمس أو المواد اللاصقة.

لا يستعمل إيكوبريم T بلاس:

- على مساحات خارجية.
- على مساحات معرضة لتغلغل الرطوبة.
- على مساحات تحتوي على مغنيسيوم.
- على الخشب الذي يتأثر بالرطوبة.

الإستهلاك: ٣٠ - ١٥٠ غ / م^٢ (حسب مساميّة المساحة)

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.