

أساس بوليوريثان، يصلح على كافة مساحات الخرسانة (مركب واحد)

مجالات الإستعمال

يستخدم كأساس على كافة المساحات الخرسانية المسامية وغير المسامية (خرسانة مبللة، رطبة أو ناشفة، جديدة أو قديمة). يمكن أيضا إستعماله كطبقة ختم وحماية. هو منخفض اللزوجة، يتمتع بقدرة تشريب وإلتصاق عاليتين، وقدرة تمدد تفوق ١٥٠٪. هو أسرع نشافا من مايكروسيالر-50 وهو الخيار المفضل على خرسانة ذات مسامية عالية جدا.

طريقة الإستعمال

- تحضر المساحة بواسطة مكنة لجلي الأرضيات لتكون خالية من أية شوائب (نتوءات، مواد اسمنتية غير ملتصقة جيدا، قطع زفت جافة...)، وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...
- يتم إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم وملء أية فراغات لتسوية المساحة.
- يمد جيودسمو-50 على المساحة النظيفة بواسطة فرشاة أو رول، ويترك لينشف قبل مد دهان البوليوريثان.
- يمكن مد دهان البوليوريثان بعد ٢ - ٢٤ ساعة (حسب الحرارة الجوية).

ملاحظات

- يجب الإنتباه الى عدم تلطيخ المناطق المجاورة بجيودسمو-50، نظرا لقدرة إلتصاقه العالية.
- في حال إستعمال جيودسمو-50 وحده كطبقة حماية مكشوفة، قد يتغير لونه تدريجيا (من غير أن يؤثر ذلك على فعاليته).

الإستهلاك: ٠,١ - ٠,٥ كغ / م^٢ حسب مسامية المساحة.

التخزين: ١٢ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهواة جيدا بعيدا عن اي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. في حال إستخدام المادة في مناطق قليلة التهوية، من الضروري إستعمال مراوح تهوية وكمامات واقية من الغازات. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.