

مادة بوليوريثان لا يحتوي على مذيّب، للعزل المائي (مركبين)

مجالات الإستعمال

يستخدم للعزل المائي في خزانات المياه، لا سيما مياه الشرب. يمكن إستعماله على الخرسانة، الحديد وغيرها من المساحات. مطاط (< ١٠٠٪)، يتمتع بقدرة لصق ممتازة ومقاومة كيميائية وحرارية جيدة. يمكن إستعماله في أماكن مغلقة، كونه لا يحتوي على مذيّب. حاصل على شهادة صلاحية إستعمال في خزانات مياه الشرب، وفقاً لمتطلبات الاتحاد الأوروبي.

طريقة الإستعمال (للخزانات الخرسانية)

- تحضر المساحة لتكون خالية من أية شوائب (نتوءات، مواد اسمنتية غير ملتصقة جيداً، قطع زفت جافة...)، وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...
- يتم إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم وملء أية فراغات لتسوية المساحة.
- تدهن المساحة بأساس أكوادور، خاصة في حال وجود ضغط ماء سلبي (أي من الخارج، مثل الخزانات التي تكون تحت الأرض).
- حالما ينشف الأساس، يتم تعبئة الشقوق وزوايا الخزان بمعجونة البوليوريثان هابيرسيل.
- يخلط مركبي هابيرديسمو 2K-W سوياً **جيداً** بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة) حتى الحصول على خليط متجانس. يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٢٠ - ٣٠ دقيقة في حرارة معتدلة (يمكن إطالة هذه المدة بوضع المزيج في مكان بارد، أو سكبه في وعاء واسع وقليل العمق).
- يمد هابيرديسمو 2K-W على المساحة النظيفة والناشفة بواسطة رول.
- يمد هابيرديسمو 2K-W على وجهين على جدران الخزان، مع الإنتباه إلى مد الوجه الجديد على الوجه السابق بعد فترة ٦ إلى ٤٨ ساعة كي يكون الالتصاق بين الوجهين جيداً. يمكن مد هابيرديسمو 2K-W على أرضية الخزان على وجه واحد، شرط ألا يقل الإستهلاك الإجمالي عن ١,٤ كلغ / م^٢.
- في حال تعرّضه لأشعة الشمس المباشرة، يفقد هابيرديسمو 2K-W لونه تدريجياً، من غير أن يؤثر ذلك على قدرته على منع تسرب الماء والحماية.
- يمكن ملء خزانات المياه بعد ٥ أيام من عملية دهن هابيرديسمو 2K-W.

الإستهلاك: ٠,٧ كلغ / م^٢ / وجه؛ الإستهلاك الإجمالي: ١,٤ كلغ / م^٢ على الأقل.

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. مع أن المادة لا تحتوي على مذيّب ويمكن إستعمالها في أماكن مغلقة، يفضل أن يكون لهذه الأماكن تهوية كافية. من المهم مزج كامل مركبي هابيرديسمو 2K-W لإحترام نسبة الخلط، وعدم إضافة أي مادة أخرى. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.