

مزيج من الزفت والبوليوريثان للعزل المائي، غير قابل للإنزلاق (مركب واحد)

مجالات الإستعمال

يستخدم للعزل المائي والحماية على الأسطح (للنعلات، حول المصافي...)، الأساسات وحيطان الدعم، الأماكن المغلقة ذات الرطوبة العالية... ممتاز على المساحات العمودية. يمكن إستعماله على الخرسانة، الجفصين، المعادن ولفات الزفت. مطاط (< ٤٠٠٪)، سريع النشاف، يتمتع بقدرة لصق قوية ومقاومة ميكانيكية، كيميائية وحرارية عالية.

طريقة الإستعمال

- تحضر المساحة لتكون خالية من أية شوائب (نتوءات، مواد اسمنتية غير ملتصقة جيداً، قطع زفت جافة...)، وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...
- يتم إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم وملء أية فراغات لتسوية المساحة.
- يمد هيبيرديسمو PB مونو على المساحة النظيفة والناشفة بواسطة فرشاة، مشحاف أو بخ لاهوائي، على وجه أو وجهين.
- في حال مد هيبيرديسمو PB مونو على وجهين، من المهم جداً مد الوجه الثاني على الوجه الأول بعد فترة ٦ إلى ٢٤ ساعة كي يكون الالتصاق بين الوجهين جيداً.
- يجب عدم استعمال هيبيرديسمو PB مونو اذا كان من المتوقع أن تمطر خلال يومين.

ملاحظة:

مع أن قوة لصق هيبيرديسمو PB مونو على معظم أنواع المساحات ممتازة، ينصح دائماً بالقيام بتجربة أولاً للتأكد من قدرة اللصق على مساحة معينة. الأساسات التالية مناسبة للمساحات المذكورة:

- خرسانة رطبة: أكودور
- خرسانة مسامية (عالية الإمتصاص): مايكرو سيلر-50

لا يستعمل هيبيرديسمو PB مونو: على مساحات غير سليمة.

الإستهلاك: ~ ٢ كغ / م^٢ على وجه أو وجهين

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهواة جيداً بعيداً عن أي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. في حال إستخدام المادة في مناطق قليلة التهوية، من الضروري جداً إستعمال مراوح تهوية وكمامات واقية من الغازات. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.