

مزيج من الزفت والبوليوريثان، سريع النشاف، للعزل المائي (مركبين)

مجالات الإستعمال

يستخدم للعزل المائي والحماية على الأسطح، الأساسات وحيطان الدعم، الحمامات، المطابخ والشرفات (تحت طبقة الإنهاء)، الجسور والأنفاق، أحواض الزرع وقنوات الري. يمكن إستعماله على الخرسانة، البلاط، الحديد، الخشب والجفصين. يمكن أيضا إستعماله لتعبئة الفواصل. مطاط جدا (< ٢٠٠٠٪)، يتمتع بقدرة لصق قوية ومقاومة ميكانيكية، كيميائية وحرارية عالية.

طريقة الإستعمال

- تحضر المساحة بواسطة مكنة لجلي الأرضيات لتكون خالية من أية شوائب (نتوءات، مواد اسمنتية غير ملتصقة جيدا، قطع زفت جافة...)، وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...
 - يتم إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم وملء أية فراغات لتسوية المساحة.
 - تدهن المساحة بالأساس المناسب كالتالي:
 - مساحة رطبة: أكودور، مايكرو سيلر-50، جيوديسمو-50
 - مساحة عالية الإمتصاص: مايكرو سيلر-50
 - مساحة رطبة وعالية الإمتصاص: أكودور، مايكرو سيلر-50
 - مساحة معرضة لماء أو رطوبة من الخلف: أكودور
 - خرسانة مألسة جدا (قليلة الإمتصاص): أكودور، مايكرو سيلر-50
 - حديد أو ألومنيوم: أكودور أو مايكرو سيلر-50 (بكمية لا تتعدى ١٠٠ غ / م^٢)
 - خشب: مايكرو سيلر-50، جيوديسمو-50
 - تخلط كميتين متساويتين من مركبي هايبرديسمو PB-2K سوياً **جيدا** بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة) أو يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس. يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٣٠ الى ٤٥ دقيقة في حرارة معتدلة (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
 - يتم تعبئة الشقوق التي يزيد عرضها عن ١ ملم بهايبرديسمو PB-2K، قبل مده على وجه كامل.
 - يمد هايبرديسمو PB-2K على المساحة النظيفة والناشفة بواسطة فرشاة أو رول أو مشحاف.
 - **يفضل دائما مد هايبرديسمو PB-2K على وجه واحد مع إحترام الكمية الصحيحة.** في حال مد هايبرديسمو PB-2K على أكثر من وجه، من المهم جدا مد الوجه الجديد على السابق بعد فترة ٦ الى ٢٤ ساعة كي يكون الإلتصاق بين الوجهين جيدا. بعد هذه الفترة، من الضروري دهن هايبرديسمو PB-2K بوجه يونيفرسل برايمر 2K 4060 قبل مد أي وجه هايبرديسمو PB-2K جديد.
 - يجب عدم استعمال هايبرديسمو PB-2K اذا كان من المتوقع أن تمطر خلال يومين.
 - يمكن ملء خزانات المياه بعد ٤ أيام من عملية دهن هايبرديسمو PB-2K.
- لا يستعمل هايبرديسمو PB-2K:** على مساحات غير سليمة أو على مساحات حيث يبقى معرضا للشمس.
- الإستهلاك:** ١,٥ لتر / م^٢ على الأقل.

التخزين: ١٢ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

يعاد إقفال البرميل المحتوي على ما تبقى من مركب غير ممزوج بإحكام، قبل تخزينه.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهواة جيدا بعيدا عن أي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. في حال إستخدام المادة في مناطق قليلة التهوية، من الضروري جداً إستعمال مراوح تهوية وكمامات واقية من الغازات.

من المهم مزج كميتين متساويتين من مركبي هايبرديسمو PB-2K لإحترام نسبة الخلط، وعدم إضافة أي مادة أخرى.

لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.