



كيرالاستيك تي

لاصق ريزيني من البولوريثان غير قابل للإنزلاق ، لبلاط السيراميك والحجر

كيرالاستيك تي

مجالات الإستعمال

لاصق بلاط السيراميك والحجر الطبيعي او المصنّع (لاسيما الذي يتأثر بالماء) على الأرض والجدران، في الداخل والخارج. كيرالاستيك تي مرّن جداً، مانع لتسرب الماء، ويمكن إستعماله على كافة المساحات كألواح الجفصين، الخشب، البلاط، الحديد، الفينيل، الزفت... وحتى المساحات الشديدة التحرك والإلتواء.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة، ناشفة وخالية من الأوساخ، الغبار، الزيوت، الدهان (والصدأ في حال تبليط على الحديد)...
- يجب أن يكون البلاط نظيفاً من الغبار وناشفاً تماماً.
- يضاف كامل المركّب السائل الى كامل المعجونة ويخلط جيداً بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة) او يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٣٠ - ٤٠ دقيقة من خلطه، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- يمد خليط كيرالاستيك تي على المساحة بواسطة مالج مسنن (قياس ٤ او ٥ حسب حجم البلاط) كما يمد على قفا البلاط إذا كان البلاط كبير الحجم او له قفا مضلعاً جداً، او في حال تبليط مساحات خارجية. بعدها يوضع البلاط ويدق جيداً. الخليط الممدود على المساحة يبقى صالحاً لوضع البلاط عليه لمدة ٥٠ دقيقة من حين مدّه في درجتي حرارة ورطوبة معتدلتين، علماً أن هذه المدة تقصر في أحوال غير ملائمة (شمس، حرارة عالية او هواء قوي).
- في حال بدأ الخليط الممدود ينشف قبل وضع البلاط عليه، يجب إستبداله بخليط جديد.
- يمكن تسوية وضعية البلاط خلال مدة ٩٠ دقيقة من حين وضعه على كيرالاستيك تي.
- إن سرعة نشاف الخليط مرتبطة بشدة بدرجة الحرارة: من ساعتين (حرارة ٣٠ درجة) الى ٢٠ ساعة (حرارة ١٠ درجات)
- في حال إستخدام كيرالاستيك تي كعازل مائي، يجب التأكد أن تكون سماكته ١ ملم على الأقل وأن لا تخرق ضلوع قفا البلاط هذه الطبقة.
- يمكن ترويب البلاط بعد ١٢ ساعة من لصقه.
- يصبح البلاط جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ١٢ ساعة من لصقه، وجاهزاً للإستخدام الكامل بعد ٧ أيام.

الإستهلاك: ١ - ٢ م^٢ / عبوة ٥ كلف، حسب حجم البلاط.

التخزين: ٢٤ شهراً.

لا يستعمل كيرالاستيك تي: على مساحات رطبة جداً او في أحواض السباحة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمركّبين (خاصة السائل) ووضع قفازات مطاطية. من المهم مزج كامل المركّبين لإحترام نسبة الخلط، وعدم إضافة أية مادة أخرى. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.