



كيرابوكسي إيزي ديزاين

روبة إيبوكسي زينية/جمالية، مقاومة للأسيد، مضادة للماء والعفن والجراثيم، لفواصل ١ - ١٥ ملم

كيرابوكسي
إيزي ديزاين

مجالات الإستعمال

ترويب البلاط على الأرضيات والجدران، في الداخل والخارج. مناسبة جدا للبلاط والموزاييك الزجاجي (تزيد من إشراقه ولمعانه) وللإستعمالات التي تتطلب روبة نصف شفافة. يمكن مزجها مع مابيجليتر (مواد براققة). يمكن أيضا إستعمالها كلاصق. سهولة الإستعمال والتنظيف.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون مادة لصق البلاط قد نشفت تماما (١٤ يوما في حال التبليط بطين ويوم واحد في حال التبليط بلاصق).
- يجب أن تكون الفواصل بين البلاط نظيفة وناشفة تماما وفارغة من أية مادة لاصقة (على الأقل حتى ثلثي سماكة البلاط).
- يضاف كامل المركب في العلبة الصغيرة الى كامل المعجونة ويخلط جيدا بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة لتفادي تسخين الخليط، مما يقصر الوقت المتاح للعمل به) او يدويا حتى الحصول على خليط متجانس. عندها يمكن إضافة مابيجليتر بنسبة أقصاها ٦٪ (تزداد النسبة حسب البرقة المطلوبة).
- يمكن إستعمال الخليط خلال ٤٥ دقيقة، حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- تمد كيرابوكسي إيزي ديزاين على كامل سطح البلاط (وليس فقط على الفواصل) بواسطة مالج مع التأكد من تعبئة الفواصل جيدا وعدم ترك أية فراغات، ثم يزال فائض الروبة بتمرير حرف المالج باتجاه موارب للفواصل.
- بعد الترويب مباشرة وقبل ان ينشف الخليط، تنظف آثار الروبة بفرك البلاط بواسطة سيفة سكوتش برايت® مبللة جيدا (مع الإنتباه الى عدم نزع الروبة من الفواصل) ثم يزال ماء التنظيف بواسطة إسفنجة صلبة (مع شطف الإسفنجة مراراً بماء نظيف وإستبدالها عندما تصبح مفعمة بالروبة).
- يمكن إستعمال منظم كيرابوكسي كلينر في مرحلة التنظيف النهائية. يمكن أيضا إستعماله لإزالة آثار كيرابوكسي إيزي ديزاين الخفيفة عن البلاط حتى بضعة ساعات من مدها (عندها يترك المنظم على البلاط لوقت أطول: ١٥-٢٠ دقيقة).
- من المهم جدا إزالة كل آثار الروبة عن سطح البلاط اذ يصبح تنظيفها صعبا جدا بعد ان تنشف.
- يصبح البلاط جاهزاً لحركة مرور خفيفة بعد ٢٤ ساعة من ترويبه، وجاهزاً للإستخدام بعد ٤ أيام. يمكن ملء أحواض السباحة بالماء وتعرض البلاط للمواد الكيميائية بعد ١٠ أيام.

إستعمال كيرابوكسي إيزي ديزاين كلاصق:

- بعد المزج، تمد كيرابوكسي إيزي ديزاين بواسطة مالج مسنن ثم يوضع عليها البلاط (او غيره من مواد البناء) ويكبس جيدا.
- الخليط الممدود على المساحة يبقى صالحا لوضع البلاط عليه لمدة ٤٠ دقيقة من حين مده في درجة حرارة ورطوبة معتدلتين، علما أن هذه المدة تقصر في أحوال غير ملائمة (شمس، حرارة عالية...). في حال بدأ الخليط الممدود ينشف قبل وضع البلاط عليه، يجب إستبداله بخليط جديد.
- يمكن تسوية وضعية البلاط خلال مدة ٦٠ دقيقة من حين وضعه على كيرابوكسي إيزي ديزاين.

توصيات مهمة

- تتأثر كيرابوكسي إيزي ديزاين كثيرا بحرارة الجو والبلاط، من ناحية سرعة نشافها وسهولة إستعمالها وتنظيفها. لذلك يجب إستعمالها في حرارة جوية معتدلة.
- في حال ترويب بلاط خشن او إستعمال لون روبة مختلف جدا عن لون البلاط، يستحسن القيام بتجربة أولا للتأكد من سهولة تنظيف الروبة عن البلاط.
- في أرضيات معرضة لزيت (كمعاصر الزيتون) أو هيدروكربونات عطرية، يجب إستعمال كيرابوكسي IEG.

الإستهلاك: ١,٠ - ٣ كغ / م^٢، حسب حجم البلاط وسماكته وعرض الفاصل.
(٢ - ٤ كغ / م^٢ عند إستعمال كيرابوكسي إيزي ديزاين كلاصق)

التخزين: ٢٤ شهرا في مكان جاف.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
من المهم مزج كامل المركبين لإحترام نسبة الخلط، وعدم إضافة ماء او أية مادة غير مابيجليتر، بالنسبة المذكورة.
لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.