



لامبوسيم

مادة إسمنتية غير قابلة للإنزلاق، سريعة النشاف وغير قابلة للإنكماش، لتثبيت أشياء مختلفة في الخرسانة

لامبوسيم

مجالات الإستعمال

تركيب وتثبيت تجهيزات مختلفة في الخرسانة (مصافٍ، أغطية فتحات المجاري وشبكات الماء والكهرباء، أدوات صحية، علب كهرباء، إطارات حديدية، مفاصل أبواب وشبابيك، ملاقط للقساطل...). يستعمل أيضاً لتعبئة الشقوق والفواصل في الأنابيب الخرسانية والخزانات، ولسدّ فجوات تسرب الماء الصغيرة في الأماكن السفلية. يتمتع لامبوسيم بكفاءة ميكانيكية عالية.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة قوية، متماسكة ونظيفة (خالية من الغبار والمواد غير الملتصقة جيداً).
- يجب تخشين الفجوات المراد ملأها بلامبوسيم، وبلّؤها جيداً بالماء. عملية البلّ مهمة جداً إذا كانت المساحة عالية الإمتصاص أو إذا كانت معرضة لحرارة الشمس.
- يضاف ١ كلف بودرة لامبوسيم تدريجياً الى ٢٠٠ - ٢١٠ ملل ماء في وعاء نظيف، مع خلط مستمر حتى الحصول على خليط متجانس تماماً. يمكن أيضاً خلط ٤ مقادير بودرة مع مقدار ماء. يمكن القيام بعملية الخلط يدوياً بواسطة مالج للكميات الصغيرة، أو بواسطة خلّاط كهربائي (سرعة خفيفة) للكميات الكبيرة.
- يجب إستعمال الخليط فوراً، والإمتناع عن إضافة ماء الى خليط بدأ ينشف.
- يمد الخليط بواسطة مالج غير مسنّن أو مسطرين.
- للتركيب أو التثبيت: يمكن ملء فجوة التثبيت بالخليط، ثم غرس القطعة وملس سطح لامبوسيم. يمكن أيضاً وضع القطعة في المكان الملائم أولاً، ثم مدّ لامبوسيم لترسيخها وملس سطحه.
- لسدّ فجوات صغيرة يتسرب منها الماء: ينتظر بضعة دقائق بعد تحضير الخليط لكي يبدأ بالنشاف، ثم توضع كتلة منه في الفجوة بواسطة اليد وتضغط حتى تنشف.
- لتعبئة فجوات كبيرة في مساحات عامودية، يجب مدّ عدة أوجه من لامبوسيم، مع إنتظار فترة ٥ دقائق بين الوجه والآخر.
- في حرارة عالية أو هواء قوي، يجب حفظ سطح لامبوسيم رطباً لمدة ساعة بعد مدّه.

ملاحظات

- إذا كان الطقس حاراً، يجب حفظ أكياس لامبوسيم في حرارة معتدلة وخلط البودرة بماء بارد جداً.
- بما أن لامبوسيم سريع النشاف، يجب خلط كمية صغيرة منه، كافية للإستعمال خلال ١ - ٢ دقيقة.

لا يستعمل لامبوسيم

- على مساحات ناشفة أو وسخة.
- لتصليح منشآت خرسانة مشوّمة (يفضل إستعمال مابيجراوت تيكسوتروبيك).
- لتصليح أو تسوية أرضيات، جدران أو درجات.
- لتثبيت المعدات أو ركائز لأوزان ثقيلة (يفضل إستعمال مابيفيل).

الإستهلاك: ١,٨ كلف / فجوة ١ ليتر.

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة لامبوسيم وعدم إضافة أية مادة أخرى (رمل، إسمنت...).
لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.