

لكويد MS سيليكون

مادة لا تحتوي على مذيب، مرنة، للعزل المائي وتصليح السطوح

مجالات الإستعمال

تستعمل للعزل المائي على العديد من الأسطح (خرسانة، زفت، معادن، بلاط سيراميك، قرميد، بلاستيك، خشب...) وحتى على مساحات مع مياه راكدة. يمكن إستخدامها مثلاً على سطوح أفقية أو منحدرية، لملء الفواصل حول المداخل والمناور، في المزاريب... مرنة (حتى ٤٠٪) وتجسر الشقوق. منفذة للبخر ولها مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية، درجات الحرارة القصوى والعوامل الجوية. يمكن طلاؤها بطلاء مرن.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة نظيفة (خالية من أية مواد غير ملتصقة جيداً، أوساخ، شحوم وزيوت، صدأ...).
- لكويد MS سيليكون جاهز للإستعمال ويمد بواسطة فرشاة، رول أو مالج.
- يمد لكويد MS سيليكون على وجه أو وجهين (مع الإنتظار فترة ٢٤ ساعة على الأقل لينشف الوجه الأول قبل مد الوجه الثاني).

ملاحظات

- يجب تخشين المواد البلاستيكية ومسحها بالسبيروتو، قبل مد لكويد MS سيليكون.
- لمد لكويد MS سيليكون على أسطح زفتية، يجب أولاً إستعمال أساس خاص بالمادة.
- في حال مد لكويد MS سيليكون على مساحة ساخنة (أكثر من ٤٠ درجة مئوية) وتحت أشعة الشمس المباشرة، يجب مده على عدة أوجه رقيقة (١ ملم أي ١ كغ / ٢ م كحد أقصى) مع الإنتظار أن ينشف الوجه الممدود تماماً قبل مد الوجه التالي، وذلك لتفادي تكوين فقاعات هواء داخل الطبقة.

الإستهلاك: ١,٥ كغ / ٢ م / وجه.

التخزين: ١٨ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- يجب عدم إستنشاق المادة وإستعمالها في أماكن جيدة التهوية.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.