

أساس بوليوريثان، يصلح على كافة المساحات (مركب واحد)

مجالات الإستعمال

يستخدم كأساس على كافة المساحات المسامية وغير المسامية، كالخرسانة (مبللة، رطبة أو ناشفة، جديدة أو قديمة)، الرخام، الحديد، بلاط السيراميك والزجاج. يمكن أيضا إستعماله كطبقة ختم وحماية للمساحات الخرسانية. مايكرو سيلر-50 منخفض اللزوجة، يتمتع بقدرة تشريب وإلتصاق عاليتين، وقدرة تمدد تفوق ٣٠٠٪.

طريقة الإستعمال

- تحضر المساحة بواسطة مكنة لجلي الأرضيات لتكون خالية من أية شوائب (نتوءات، مواد اسمنتية غير ملتصقة جيدا، قطع زفت جافة...)، وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...
- يتم إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم وملء أية فراغات لتسوية المساحة.
- يمد مايكرو سيلر-50 على المساحة النظيفة بواسطة فرشاة أو رول، ويترك لينشف قبل مد دهان البوليوريثان.
- يمكن مد دهان البوليوريثان بعد ١٢ - ٢٤ ساعة (حسب الحرارة الجوية).

ملاحظات

- يجب الإنتباه الى عدم تلطيخ المناطق المجاورة بمايكرو سيلر-50، نظرا لقدرة إلتصاقه العالية.
- في حال إستعمال مايكرو سيلر-50 وحده كطبقة حماية مكشوفة، قد يتغير لونه تدريجيا (من غير أن يؤثر ذلك على فعاليته). لذا يجب تلوين مايكرو سيلر-50 بمواد التلوين الخاصة به، للإستعمال الخارجي.
- في حال إستعمال مايكرو سيلر-50 على خرسانة عالية المسامية، قد تكون هناك حاجة لوجه ثانٍ للحصول على مساحة خالية من الغبار وتحسين إلتصاق الدهان. يمكن أيضا في هذه الحالة إستبدال مايكرو سيلر-50 بجيوديسمو-50.
- في حال إستعمال مايكرو سيلر-50 على مساحة غير منتظمة أو مليئة بالثقوب الصغيرة، ينصح بخلطه مع رمل نظيف ومده بواسطة مالج.

الإستهلاك: ٠,١ - ٠,٣ كلغ / م^٢ حسب مسامية المساحة.

التخزين: ١٢ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهواة جيدا بعيدا عن اي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. في حال إستخدام المادة في مناطق قليلة التهوية، من الضروري إستعمال مراوح تهوية وكمامات واقية من الغازات. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.