



بلانيتوب 110 ME

معجونة إسمنتية لملء الفراغات الصغيرة وملس المساحات الخرسانية

بلانيتوب
110 ME

مجالات الإستعمال

ملس الخرسانة وتسوية العيوب الصغيرة. يستعمل على مساحات عمودية (أو أفقية غير خاضعة لحركة مرور أو خدش، كالسقوف مثلاً). يتمتع بلانيتوب 110 ME بقوة لصق ممتازة على الخرسانة.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة قوية وخالية من أية شوائب (غبار، مواد غير ملتصقة جيداً...).
- يجب إزالة أي فائض ماء عن سطح المساحة قبل مدّ بلانيتوب 110 ME.
- تسكب كمية الماء اللازمة (٦,٢ - ٦,٤ لتر ماء نظيف لكل كيس ٢٠ كلغ) وتضاف إليها البودرة تدريجياً، مع خلط مستمر لمدة ١ - ٢ دقيقة بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة لتفادي إدخال الكثير من الهواء داخل الخليط)، حتى الحصول على خليط متجانس تماماً. يفضل عدم القيام بعملية الخلط يدوياً.
- يترك الخليط ليرتاح بضعة دقائق، بعدها يخلط من جديد لمدة ١ - ٢ دقيقة ويبدأ الإستعمال.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ساعة تقريباً، في حرارة معتدلة (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة). يجب الإمتناع عن إضافة ماء الى خليط بدأ ينشف.
- يمد بلانيتوب 110 ME بواسطة مالج غير مسنّن على وجه أو إثنين، ويمد الوجه الجديد على الوجه السابق بعد أن ينشف كفاية (أي بعد حوالي ٣٠ دقيقة في حرارة معتدلة). يجب أن تكون سماكة الوجه الواحد ١ - ٢ ملم، وألاً تتعدى سماكة بلانيتوب الإجمالية ٤ ملم.
- يملس بلانيتوب 110 ME بواسطة مالج غير مسنّن أو إسفنجي مبلل.
- بعد مده، يجب حماية بلانيتوب 110 ME من نشاف سريع (لتفادي ظهور شقوق سطحية) خاصة في حرارة عالية أو هواء قوي. لذلك يجب بخّ المساحة بالماء أو حمايتها بواسطة قماش أو خيش مبلول لمدة ٢٤ ساعة.

ملاحظة

إذا كان الطقس حاراً، يجب عدم تعريض أكياس بلانيتوب 110 ME لأشعة الشمس المباشرة وخلط البودرة بماء بارد.

لا يستعمل بلانيتوب 110 ME

- لتصليح مساحات خرسانية كبيرة
- بسماكة تتعدى ٢ ملم للوجه الواحد.

الإستهلاك: ١,٣ كلغ / م^٢ / سماكة ١ ملم.

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة بلانيتوب 110 ME وعدم إضافة أية مادة أخرى (رمل، إسمنت...).

لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.