

معجونة ولاصق من السيليكون والبوليوريثان، متعدد الإستعمالات في الداخل والخارج، خالٍ من أي مذيّب

مجالات الإستعمال

يستخدم على كافة المواد والمساحات (معادن، زجاج، بلاستيك، ألياف زجاجية، بوليستر، مينا، خشب، مساحات مطلية...) مما يجعل إستعمالاته متعددة جداً. غير قابل للإنزلاق، سريع النشف، ويمكن دهنه (بعد التأكد من الملاءمة بينه وبين الطلاء المختار). يتمتع بقدرة إلتصاق عالية وبمرونة دائمة. مقاوم للماء، ظهور العفن، العوامل الجوية، المواد الكيميائية، النفط، ودرجات الحرارة القصوى (من ٤٠ درجة تحت الصفر حتى ٧٠ درجة مئوية للون الشفاف). لا يلطّخ المواد الحساسة (كالرخام والغرانيت).

طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة سليمة، نظيفة (خالية من أية شوائب كأوساخ، غبار، شحوم وزيوت، مواد غير ملتصقة جيداً) وناشفة.
- يمد ستيكس-أول بواسطة مسدس حقن. يقطع طرف الخرطوشة مع الحرص على عدم إفساد أسنان اللولب للتمكن من تثبيت الرأس، ثم يقصّ الرأس للحصول على فتحة بالقطر المطلوب.
- يوزع اللاصق بشكل سلسلة كتل على قفا القطعة المراد لصقها، على عدة خطوط إذا لزم الأمر.
- توضع القطعة في مكانها فور مدّ اللاصق، وتكبس جيداً بضغط متساوي (مع حركة دائرية خفيفة إذا أمكن).
- عند لصق قطع ثقيلة، يجب توفير سند مؤقت لها ريثما ينشف اللاصق.
- للتثبيت في السقف او لتثبيت ألواح زجاج او مرايا كبيرة الحجم (أكبر من ٠,٥ م^٢)، يجب إستعمال ستيكس-أول بالإقتران مع تثبيت ميكانيكي.
- للإستعمال كمعجونة:

- يمكن إستعمال ستيكس-أول في فواصل عرض ٥ - ٢٥ ملم.
- يجب التقيد بحجم صحيح للفاصل (من حيث نسبة العرض إلى العمق). عند الحاجة، يمكن وضع حشو خلفي.
- يجب حماية حواف الفاصل بشريط لاصق، للحصول على خطّ معجونة متقن.
- بعد مدّه، يملس سطح ستيكس-أول خلال فترة ٥ دقائق، ويزال شريط الحماية فور إتمام عملية الملمس.
- في حال إستعمال ستيكس-أول لملء فواصل حول مرايا او قطع بلاستيكية بعد لصقها، يجب الإنتظار حتى ينشف اللاصق قبل تعبئة الفاصل.
- ينشف ستيكس-أول بمعدل ٢ ملم سماكة / ٢٤ ساعة.

ملاحظات

- يمكن إستعمال ستيكس-أول على مساحات رطبة ولكن من دون مياه راكدة.
- يمكن إستعماله حتى تحت الماء، لكن كحل طارئ فقط، لأن أدائه وقوة إلتصاقه يكونا أقل في هذه الحالة.
- قد يصفر ستيكس-أول قليلاً إثر تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، دون أن يؤثر ذلك على أدائه.
- يستحسن تنظيف آثار ستيكس-أول قبل أن تنتشف، بواسطة قماش مبلل بسبيرتو.
- يجب أن ينشف ستيكس-أول تماماً قبل طلائه.

لا يستعمل ستيكس-أول:

- على مساحات تنزّ زيوتاً او ملدنات
- مع الزفت
- في مياه تحتوي على الكلور.

الإستهلاك: حوالي ١١ م ج / خرطوشة ٢٩٠ مل.

التخزين: ١٢ شهراً (خرطوشة ٢٩٠ مل) أو ٢٤ شهراً (عبوة ٨٠ مل) في مكان جاف وبارد.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.