



كولوريت باطون

طلاء أكريليك أساسه ماء، شبه شفاف، لحماية الخرسانة والمساحات الإسمنتية الخارجية

مجالات الإستعمال

يستعمل لحماية الخرسانة والمساحات الإسمنتية من الماء، الأشعة الشمسية، الأملاح، ثاني أكسيد الكربون والعناصر الجوية المؤذية. يعطي لوناً متجانساً مع المحافظة على مظهر الخرسانة الطبيعي.

طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة سليمة، نظيفة (خالية من أية أوساخ، شحوم، زيوت او مواد غير ملتصقة جيداً) وناشفة تماماً.
- يجب ملء الشقوق، إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم، وملس المساحة بالمواد المناسبة.
- تدهن المساحة بوجه أساس (ماليك) وتترك لتتشف فترة ١٢ - ٢٤ ساعة.
- قبل مد كولوريت باطون، يجب تخفيفه بالماء (٢٠ - ٢٥٪ للوجه الأول و ١٠ - ١٥٪ للوجه الثاني) وخلطه جيداً حتى الحصول على خليط متجانس (يفضل إستعمال خلاط كهربائي بسرعة منخفضة). إن تخفيف كولوريت باطون يساعد على التغلغل داخل المساحة، خاصة إذا كانت متراسة جداً وقليلة الإمتصاص.
- يمد كولوريت باطون بواسطة فرشاة، رول أو البخ، على وجهين على الأقل. يمد الوجه الجديد على الوجه السابق بعد أن ينشف تماماً (أي بعد حوالي ٢٤ ساعة في أحوال جوية معتدلة).

ملاحظة

يجب عدم القيام بعملية الطلاء في أي من الأحوال التالية:

- حرارة جوية أقل من ٥ درجات أو أعلى من ٣٥ درجة مئوية
- رطوبة جوية أعلى من ٨٥٪
- هواء قوي
- مساحة معرضة لأشعة الشمس المباشرة
- إذا كان من المتوقع أن تمطر قريباً.

لا يستعمل كولوريت باطون: على مساحات رطبة او لم تجف تماماً.

الإستهلاك: ٠,٢٥ - ٠,٣ كغ / م^٢ / وجهين

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.