



ماليك

أساس أكريليك مائي، لطلاء كولوريت

ماليك

مجالات الإستعمال

يستعمل لتحسين إلتصاق طلاء كولوريت على الخرسانة والمساحات الإسمنتية. إن قدرة ماليك على التغلغل داخل المساحة تجعله يعيق ظهور الأملاح على سطح المساحة. يمكن إستعمال ماليك في أماكن قليلة التهوية، كونه خال من أي مذيب.

طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة سليمة، نظيفة (خالية من أية أوساخ، شحوم، زيوت او مواد غير ملتصقة جيداً) وناشفة تماماً.
- يجب ملء الشقوق، إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم، وملس المساحة بالمواد المناسبة.
- للمساحات الخارجية: يمد ماليك دون تخفيف على المساحات العالية الإمتصاص، ويخفف بالماء بنسبة تصل لغاية ٥٠٪ قبل مده على مساحات أقل إمتصاصاً لمنعه من تشكيل طبقة زجاجية.
- للمساحات الداخلية: يخفف ماليك بالماء بنسبة ١٠٠٪ قبل مده على المساحات العالية الإمتصاص، وبنسبة ٢٠٠٪ قبل مده على مساحات أقل إمتصاصاً لمنعه من تشكيل طبقة زجاجية.
- يمد ماليك بواسطة فرشاة، رول أو البخ.
- يجب حماية ماليك من المطر لمدة ١٢ ساعة على الأقل، والإنتظار حوالي ٢٤ ساعة (في أحوال جوية معتدلة) قبل مد كولوريت عليه.

ملاحظات

- يجب عدم القيام بعملية الطلاء في حرارة جوية أقل من ٥ درجات مئوية.
- يمكن مد ماليك على مساحات مطلية (شرط أن يكون الطلاء ملتصقاً جيداً).

لا يستعمل ماليك:

- على مساحات رطبة.
- على معادن.

الإستهلاك: ١٠٠ - ١٥٠ غ / م^٢ حسب مسامية المساحة.

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.