

مادة سيلوكزين شفافة، طاردة للماء ومعززة للتماسك، تحتوي على مذيب

مجالات الإستعمال

تحمي الأسطح من تسرب الماء، العفن والترسبات. تخترق الشقوق الصغيرة (حتى ١ ملم) وتجعلها طاردة للماء. تستعمل على التيراكوتا، البورسلين، الحجر الطبيعي، الحجر المصنّع، الخرسانة... غير قابلة للإصفرار ولا تشكل غشاء على سطح المساحة. مناسبة للمساحات الأفقية والعمودية. تستخدم في الخارج والداخل.

طريقة الإستعمال

- تنظّف المساحة جيداً بواسطة منظف مثل ديتريتيك أو فيلا PS87 وتترك لتتشف.
- تمد سالفاتير اتزا من دون تخفيف على كامل المساحة بشكل متساوٍ بواسطة فرشاة، مع التركيز بشكل خاص على الفواصل والشقوق لتثريبها جيداً.
- خلال ١٠ دقائق من مد المادة، تفرك المساحة بواسطة قطعة قماش نظيفة لتنشيفها وإزالة أي فائض من المادة.
- في حال مد سالفاتير اتزا على مواد عالية الإمتصاص (كالحجر الرملي، الحجر الكلسي، الخرسانة، التيراكوتا...)، يجب مد وجه ثانٍ بعد ٨ ساعات من مد الوجه الأول، وبنفس الطريقة.
- يمكن السير على المساحة المعالجة بسالفاتير اتزا بعد ٨ ساعات، وتصبح حماية المساحة فعالة بعد ٢٤ ساعة من مد الوجه النهائي.

ملاحظات

- ينصح دائماً بتجربة سالفاتير اتزا على مساحة صغيرة للتأكد من عدم تأثيرها على لون ومظهر الحجر.
- يجب الإمتناع عن القيام بعملية الطلاء في الخارج إذا كان من المتوقع أن تمطر قريباً.

الإستهلاك: ١٠ - ٣٠ م^٢ / لتر / وجه. يختلف الإستهلاك حسب مسامية المساحة.

التخزين: ٤ سنوات في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهوأة جيداً بعيداً عن أي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.