

فليكسوتوب كلير

طلاء أكريليك ١٠٠٪، شفاف، مرن، غير لامع، يستعمل في الداخل والخارج

مجالات الإستعمال

يستعمل على الجدران والسقوف، على مساحات مألوسة أو خشنة (لياسة إسمنتية، جفصين، طلاء سليم...). يجسر الشقوق لغاية ٢,٦ ملم، مقاوم للخدش والعوامل الجوية (كثاني أكسيد الكربون). منفذ للبخر، قليل الرائحة، بيئي ولا يحتوي على مذيئ.

طريقة الإستعمال

- تنظف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، غشاء، شحوم وزيوت، دهانات أو أية مواد غير ملتصقة جيداً...) بواسطة فرشاة حديدية أو ضغط الماء، وتترك لتنشف تماماً.
- يتم إصلاح الشقوق والمناطق التي تحتاج لترميم، وتترك لتنشف تماماً.
- في حال إستعمال فليكسوتوب كلير على لياصة جديدة، يجب ان تترك لتنشف لمدة ٢ - ٤ أسابيع قبل عملية الطلاء.
- يخلط فليكسوتوب كلير حتى الحصول على خليط متجانس.
- يتم طلاء المساحة بفليكسوتوب كلير بواسطة الرول، الفرشاة أو البخ (يمكن تخفيفه بماء نظيف فقط، لغاية ١٠٪ كحد أقصى).
- يدهن فليكسوتوب كلير على وجهين أو ثلاثة، ويدهن الوجه الجديد بعد أن ينشف الوجه السابق (إجمالاً بعد ٤ ساعات في أحوال جوية معتدلة).
- ينشف سطح الطلاء بعد حوالي ساعتين في جو متوسط الرطوبة والحرارة، ويصبح الطلاء ناشفاً تماماً بعد ٤٨ ساعة (تطول المدّتين مع إرتفاع الرطوبة أو تدني الحرارة).

ملاحظات

- في حال إستعمال فليكسوتوب كلير على مساحات مطلية بدهانات لمساء ولامعة، يجب حفّ المساحة لتخشينها، ثم تنظيفها قبل مد الطلاء.
- يجب عدم القيام بعملية الطلاء:
 - على مساحة خارجية في جو ممطر، ثلجي أو هواء قوي.
 - في جو عالي الرطوبة (> ٨٥٪) أو ظروف تهوية رديئة قد تؤدي الى تشكيل ندى.
 - على مساحة تحت أشعة الشمس المباشرة (خلال المد أو النشاف)، خاصة في جو حار، إذ قد يؤدي ذلك الى فروقات في اللمعة.

لا يستعمل فليكسوتوب كلير: على مساحات منحدرّة أو أفقية معرضة للماء أو الرطوبة.

على مساحات بلاستيكية أو خشبية.

على مساحات عليها رواسب أملاح، مساحات عالية الجير، أو اللياسة الخفيفة الوزن.

الإستهلاك: ١٠ - ١٣ م / ٢ / لتر / وجه.

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم إستنشاق المادة، عدم تعريض الجلد للإحتكاك بها ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.