

سينتيسل وود

معجونة تحتوي على سيليكون، تستخدم بين القطع الخشبية أو بين الخشب ومواد البناء

مجالات الإستعمال

معجونة تحتوي على سيليكون، مرنة، تستخدم في الفواصل بين القطع الخشبية أو بين الخشب ومواد البناء (مساحات إسمنتية، قرميد، ألومنيوم، بي.في.سي.، سيراميك، زجاج ...). تستعمل مثلاً في أرضيات خشبية، أسطح الطهي، حول الأبواب والنوافذ... دون رائحة. غير دبقة وغير قابلة للإسوداد بعد أن تتشف. قابلة للطلاء والورنيش. تقاوم درجات حرارة من ٢٠ درجة تحت الصفر الى ٨٠ درجة مئوية.

طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة سليمة، نظيفة (خالية من أية شوائب كأوساخ، غبار، شحوم وزيوت، مواد غير ملتصقة جيداً...) وناشفة.
- تمد سينتيسل وود بواسطة مسدس حقن. يقطع طرف الخرطوشة مع الحرص على عدم إفساد أسنان اللولب للتمكن من تثبيت الرأس، ثم يقصّ الرأس (٤٥٥) للحصول على فتحة أكبر بقليل من الفجوة المراد ملأها.
- لمد المعجونة بشكل صحيح، يجب المحافظة على وضع ثابت لمسدس الحقن (من حيث الزاوية التي يشكلها مع المساحة) والضغط عليه بشكل متواصل.
- للإلتصاق أفضل ومظهر جيد (سطح أملس ومتساوي)، يجب ملمس سطح المعجونة بواسطة مشحاف صغير بعد مدّها.
- للحصول على خطّ معجونة متقن، يجب حماية حواف الفاصل بشريط لاصق قبل مد المعجونة، ونزعه فور إتمام عملية الملمس.
- يجب حماية المادة من المطر لفترة ٢-٥ ساعات بعد مدّها.

ملاحظات

- يجب عدم إستعمال سينتيسل وود في فواصل مغمورة بالماء بشكل مستمر أو فواصل ذات تحرك يزيد عن ١٠٪.
- قد يتسبب طلاء سينتيسل وود بمواد (دهان أو ورنيش) صلبة، بظهور تشققات.

مقاس الفاصل:

- يجب أن يكون عمق الفاصل مساوياً على الأقل لنصف عرض الفاصل، وألا يقل بأي حال عن ٨ ملم.
- لفواصل معرضة لضغط، يجب ان يكون عرض الفاصل على الأقل ٦ أضعاف أكبر من الحركة القصوى المتوقعة.
- يمكن وضع حشو خلفي من البولييثيلين في الفاصل للحصول على العمق المطلوب، ومنع المعجونة من الإلتصاق على أسفل الفاصل.

الإستهلاك: ~ ٤,٥ م ج / ٣٠٠ ملل (لفواصل ٨ x ٨ ملم)

التخزين: ٣٦ شهراً في مكان جاف وبارد.

تنبيهات

من الضروري عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة، وضع قفازات مطاطية، واستعمال المادة في أماكن مهواة جيداً. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.