

مجالات الإستعمال

معجونة أكريليك تلتصق على معظم المساحات المستعملة في البناء (خرسانة، خشب، حجر قرميدي، حجر طبيعي أو مصنّع...). تستعمل في فواصل ذات نسبة تحرّك أقل من ٧,٥٪، مثلاً لملء الفواصل في الإطارات، الشقوق في اللياسة... يمكن دهنها. مقاومة للعوامل الجوية. دون رائحة. تقاوم درجات حرارة من ٢٠ درجة تحت الصفر إلى ٨٠ درجة مئوية.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة، نظيفة (خالية من أية شوائب كأوساخ، غبار، شحوم وزيوت، مواد غير ملتصقة جيداً...) وناشفة.
- تمتد AC-47 بواسطة مسدس حقن. يقطع طرف الخرطوشة مع الحرص على عدم إفساد أسنان اللولب للتمكن من تثبيت الرأس، ثم يقصّ الرأس (٤٥٥) للحصول على فتحة أكبر بقليل من الفجوة المراد ملأها.
- لمد المعجونة بشكل صحيح، يجب المحافظة على وضع ثابت لمسدس الحقن (من حيث الزاوية التي يشكلها مع المساحة) والضغط عليه بشكل متواصل.
- لإلتصاق أفضل ومظهر جيد، يمكن لمس سطح المعجونة بواسطة مشحاف صغير بعد مدّها.
- للحصول على خطّ معجونة متقن، يجب حماية حواف الفاصل بشريط لاصق قبل مد المعجونة، ونزعه فور إتمام عملية الملص.
- ينشف سطح المعجونة بعد ٥-١٠ دقائق.

ملاحظات

- يجب عدم إستعمال AC-47 في طقس ماطر أو إذا كان هناك إحتمال أمطار.
- يجب عدم إستعمال AC-47 لملء فواصل في الحجر الطبيعي، بما فيها الرخام والغرانيت.
- يجب عدم إستعمال AC-47 مع معادن حساسة (كالنحاس) أو مرايا.
- في حال دهن المعجونة، يجب الإنتباه إلى أن إستعمال طلاء غير مرن قد يؤدي إلى تشقق الطلاء بعد أن ينشف، في حال تعرض المعجونة لتحرك زائد.

الإستهلاك: ~ ٥ م ج / ٣٠٠ ملل (لفواصل ٨ x ٨ ملم)

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وبارد.

تنبيهات

من الضروري عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.