



بلانيكس HR ماكسي

مادة للأرضيات ذاتية التسوية، ذات سرعة نشاف فائقة ومقاومة للرطوبة، للداخل والخارج

مجالات الإستعمال

يستخدم لتسوية وملس الأرضيات القديمة أو الجديدة، قبل وضع كافة أنواع المواد عليها (خشب، موكيت، فينيل، بلاط...). يمكن مدّه على أرضيات خرسانية، بلاط، أو حجر. يستعمل بسماكة ٢ - ٢٠ ملم من دون إنكماش أو تشقق. يتمتع بقوة التصاق مرتفعة ومقاومة ميكانيكية عالية جداً. ممتاز للأرضيات التي تتطلب مقاومة عالية لحركة المرور والأوزان، والأرضيات التي تحتوي على نظام تدفئة. مقاومته للرطوبة تسمح باستخدامه على مساحات ذات مستوى عالٍ من الرطوبة المتبقية، أو في الخارج.

طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة قوية ونظيفة (خالية من أية أوساخ، غبار، صدأ، شمع أو زيوت، دهان، آثار جفصين، مواد غير ملتصقة جيداً...).
- يجب تصليح الشقوق في مساحات الخرسانة بإيبوريب.
- على مساحات خرسانية داخلية مغبرة أو عالية المسامية، يجب مدّ وجه أساس برايمر G (مخفف بالماء بنسبة ١:١-٢) أولاً.
- على مساحات خرسانية خارجية مغبرة أو عالية المسامية، يجب مدّ وجه أساس ابوكسي برايمر MF، ورش رمل نظيف على وجهه فوراً (حبيبات حجم ١,٢ ملم أو أكثر)، ثم نزع الرمل الزائد قبل مدّ بلانيكس HR ماكسي.
- تسكب كمية الماء اللازمة (٤,٧٥ - ٥ لتر ماء نظيف لكل كيس بلانيكس HR ماكسي ٢٥ كغ) وتضاف إليها البودرة تدريجياً، مع خلط مستمر لبضعة دقائق بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة لتفادي إدخال الكثير من الهواء داخل الخليط)، حتى الحصول على خليط سائل، متجانس وخالي من الكتل. يمكن تخفيف كمية الماء إلى ٣,٧٥ لتر للحصول على مزيج ذات قدرة تسوية ذاتية أدنى (يمكن مده على مساحة منحدر).
- يترك الخليط ليرتاح ٢ - ٣ دقائق، ثم يخلط من جديد ويبدأ الإستعمال.
- يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ٢٠ - ٣٠ دقيقة تقريباً، في حرارة معتدلة (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة). يجب الإمتناع عن إضافة ماء إلى خليط بدأ ينشف.
- تمدّ طبقة بلانيكس HR ماكسي (٢ - ٢٠ ملم) بواسطة مالج معدني (يمسك بشكل مائل للحصول على السماكة المطلوبة).
- إن لزم مد طبقة ثانية، يجب مدها حالما يصبح بالإمكان المشي على الطبقة الأولى (أي بعد حوالي ساعة في أحوال جوية معتدلة). لمد طبقة ثانية على طبقة بلانيكس HR ماكسي صلبة وناشفة تماماً، يجب مد وجه أساس برايمر G أولاً.
- في أحوال جوية معتدلة، يصبح بلانيكس HR ماكسي جاهزاً لحركة المرور، للحف وللصق بلاط السيراميك عليه بعد حوالي ٣ ساعات. يصبح جاهزاً للصق الحجر بعد ٢٤ ساعة، وللصق خشب، موكيت، فينيل... بعد ١-٣ أيام (تختلف الفترات حسب سماكة بلانيكس HR ماكسي، حرارة الجو ودرجة الرطوبة).

لا يستعمل بلانيكس HR ماكسي:

- لصب أرضية غير ملتصقة، يجب دائماً لصقه على مساحة صلبة.
- على مساحات خشبية أو معدنية، إلا إذا كانت صلبة وثابتة تماماً.
- على مساحات فينيل، كاوتشوك....
- بسماكات تقل عن ٣ ملم في حال مد أرضية خشبية فوقه.

الإستهلاك: ١,٧ كغ / ٢ م / سماكة ١ ملم

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة بلانيكس HR ماكسي وعدم إضافة أية مادة أخرى (إسمنت...). لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.