

AC 41 فاير ستوب

معجونة أكريليك مقاومة للحريق (مركب واحد)

مجالات الإستعمال

معجونة أكريليك مقاومة للحريق حتى ٤ ساعات، تستخدم في أي تطبيق يتطلب مقاومة للحريق: في فواصل قليلة التحرك في الجدران والأرضيات، حول الأبواب، حول الأنابيب والكابلات وغيرها من الفتحات حيث تكون الحماية من الحريق مطلوبة. تقاوم درجات حرارة من ٢٠ درجة تحت الصفر الى ٨٠ درجة مئوية. درجة حرارة الخدمة من ٢٠ تحت الصفر الى ٥٠ درجة مئوية. إلتصاق جيد على مساحات البناء ومقاومة جيدة للعوامل الجوية. يمكن دهنها.

طريقة الإستعمال

- يجب ان تكون المساحة سليمة، نظيفة (خالية من أية شوائب كأوساخ، غبار، شحوم وزيوت، مواد غير ملتصقة جيداً، بقايا معاجين سابقة...) وناشفة.
- تم AC 41 فاير ستوب بواسطة مسدس حقن. يقطع طرف الخرطوشة مع الحرص على عدم إفساد أسنان اللولب للتمكن من تثبيت الرأس، ثم يقصّ الرأس (٤٥٥) للحصول على فتحة بالحجم المناسب.
- لمد المعجونة بشكل صحيح، يجب المحافظة على وضع ثابت لمسدس الحقن (من حيث الزاوية التي يشكلها مع المساحة) والضغط عليه بشكل متواصل.
- لإلتصاق أفضل ومظهر جيد، يمكن ملس سطح المعجونة بواسطة مشحاف صغير بعد مدّها.
- للحصول على خطّ معجونة متقن، يجب حماية حواف الفاصل بشريط لاصق قبل مد المعجونة، ونزعه فور إتمام عملية الملّس.
- يجب الامتناع عن تطبيق AC 41 فاير ستوب في الطقس الماطر أو في حال وجود احتمال لسقوط أمطار.
- يمكن دهن المعجونة بعد ساعة على الأقل من مدها.

ملاحظات

- في حال دهن المعجونة، يجب الإنتباه الى أن إستعمال طلاء غير مرن قد يؤدي الى تشقق الطلاء بعد أن ينشف، في حال تعرض المعجونة لتحرك زائد. لذلك ينصح بالطلاء فقط عند الضرورة، وباستخدام طلاء مرن.
- مقاس الفاصل:
- يجب ان يكون عرض الفاصل متناسباً مع قدرة حركة المعجونة (± ١٢,٥%).
- يجب أن يكون عمق المعجونة مساوياً لعرض الفاصل، على ألا يقل عن ١٠ ملم.
- يمكن وضع حشو خلفي من البولييثيلين في الفاصل للحصول على العمق المطلوب، ومنع المعجونة من الإلتصاق على أسفل الفاصل.

الإستهلاك: ~ ٥ م ج / ٣٠٠ ملل (لفواصل ٨ x ٨ ملم).

التخزين: ٣ سنوات في مكان جاف وبارد.

تنبيهات

من الضروري عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.