

ديسبوبيور 630PU

طلاء بوليوريثان يحتوي على مذيبي، لامع، لحماية الأرضيات المطلية الداخلية والخارجية (مركبين)



مجالات الإستعمال

يستخدم لحماية الأرضيات المطلية بأنظمة بوليوريثان أو أيبوكسي. مقاوم للعوامل الجوية، الرطوبة، الأشعة فوق البنفسجية، المواد الكيميائية (أحماض وقلويات مخففة، زيوت وشحوم، أسيتون، بنزين...) والتآكل... يمكن إستعماله على ديسبوبوكس 110SB و 231SF. للداخل والخارج.

طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة ومستقرة.
- تحضر المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، غشاء، شحوم وزيوت، مواد غير ملتصقة جيداً وكل ما قد يعيق إلتصاق الدهان) بواسطة مكنة لجلي الأرضيات و/أو ضغط الماء، وتترك لتتشف تماماً.
- يتم إصلاح الشقوق والمناطق التي تحتاج لترميم بالمادة المناسبة (مواد إسمنتية أو معجونة إيبوكسي) وتترك لتتشف تماماً.
- تدهن المساحة بأساس ديسبوبوكس 110SB أو 231SF كالتالي:
- يحرك كل من المركبين جيداً قبل أن يمزجا سوياً بالكامل (بنسبة وزن ١:٥,٧٥ لـ ديسبوبوكس 110SB أو ديسبوبوكس 231SF) ويخلطاً جيداً بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة) حتى الحصول على خليط متجانس. يمكن تخفيف الخليط بمرقق إيبوكسي بنسبة ٥ - ١٠٪ كحد أقصى. يجب إستعمال الخليط خلال فترة ٣ ساعات لـ ديسبوبوكس 110SB و ٢٥ دقيقة لـ ديسبوبوكس 231SF، في درجة رطوبة وحرارة معتدلتين (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- يمد وجه أساس بواسطة رول (ذات شعيرات متوسطة الحجم) أو فرشاة، بشكل متساوي.
- يترك وجه الأساس لينشف حتى يصبح مظهره لامعاً دون بقع باهتة.
- يحرك كل من مركبي ديسبوبيور 630PU جيداً قبل أن يخلطاً سوياً (المركب في العبوة الصغيرة مع المركب في العبوة الكبيرة، بنسبة وزن ١:٤,٤) بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة)، حتى الحصول على خليط متجانس. يمكن تخفيف الخليط بـ ٥٪ زيلين كحد أقصى. يمكن إستعمال الخليط خلال مدة ساعتين في درجة رطوبة وحرارة معتدلتين (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
- بعد فترة ١٢-٤٨ ساعة (في حرارة ٢٥ درجة مئوية)، يمد وجه ثانٍ من ديسبوبيور 630PU، بنفس الطريقة، مع الإلتباه الى عدم ترك تنقيط أو تلطix.
- للحصول على سطح خشن مانع للإنزلاق (مثلاً في حال دهن مدخل منحدر في موقف أو معمل)، يرش رمل نظيف على وجه الأساس أو وجه الطلاء ما قبل الأخير وهو ما زال طرياً، ثم ينزع الرمل الزائد في اليوم التالي ويدهن الوجه التالي.
- يصبح الطلاء ناشفاً تماماً وجاهزاً للإستعمال بعد ٧ أيام.

ملاحظات

- يجب ألا تكون المساحة معرضة لتصاعد الرطوبة.
- يجب ألا تتعدى نسبة وزن رطوبة الأرضية ٤٪.
- يجب القيام بعملية الطلاء في ظروف مناسبة (حرارة المادة/المساحة/الجو بين ٥ و ٤٠ درجة مئوية ودرجة رطوبة لا تتعدى ٧٠٪، خلال فترتي المد والنشاف) إذ قد يؤدي عدم الإلتزام بهذه الظروف الى عيوب في الطلاء عندما ينشف.

الإستهلاك: ٨ م / ٢ / كغ / وجه

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمواد ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المواد بعيداً عن اي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.